



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：604C

品 名：SL Blue-4A（铝蓝 4A）

专门用途：铝蓝 4A 为水溶性染料。有特殊的抗褪色、耐候能力。由于耐光值高，产品适合用于户外及户内上染色。此染料不含铬化物。

日晒牢度：8 级

耐热牢度：200℃

染色条件：温度 : 60℃

PH 值 : 5.0-7.0

pH 调校液 : 不建议

氧化膜厚度：5-25 μ m

染色时间 : 按需要

搅拌 : 无论是气动搅拌或机动搅拌均能提高其着色的平均性及着色能力。

染液浓度：0.5-5 克/升

封闭条件：高温封孔混合剂或中温封孔混合剂。

清 洗：阳极氧化后，工件必须彻底清洗，至于用水方面应尽可能采用纯水或去离子水，这不但可保证工件清洁还可避免水中的杂质污染染槽，从而延长染液的寿命。

注 意：1. 这种染料的溶解度相对较低，因此在较高浓度使用时，有可能会饱和析出。对铝和其他金属盐类如硫酸盐的污染敏感度中等，为了延长槽液寿命，染色前工件必须清洗干净。清淡优美的色彩是在 PH 值 7 较高界限染得。

2. 由于这染料为非金属染料，与次氯酸钠反应可被褪色。

3. 用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL WT-1

LIQUID



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：s11yh@shunlinch.com

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。

舜麟商贸