



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

## 铝染料技术资料

货 号：606C

品 名：SL Blue-BL（铝蓝 BL）

专门用途：铝蓝 BL 为水溶性偏红染料，铝蓝 BL 还具有特快染色的优点。

日晒牢度：7 级

染色条件：温度           ：60℃

PH 值           ：5.0（新开染液 PH 值会偏高，建议采用本公司 BS 酸碱值  
稳定剂）

pH 调校液   ：不建议

氧化膜厚度：5.0-15.0 μ m

染色时间   ：按需要

搅拌           ：无论是气动搅拌或机动搅拌均能提高其着色的平均性及着  
色能力。

染液浓度：1.0-5.0 克/升

封闭条件：高温封孔剂

清 洗：阳极氧化后，工件必须彻底清洗，至于用水方面应尽可能采用纯水或去  
离子水，这不但可保证工件清洁还可避免水中的杂质污染染槽，从而  
延长染液的寿命。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，  
用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上， 卖方不能保证本产  
品或其它数据的使用后果。