



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：702C

品 名：SL Green-LWN（铝绿 LWN）

化学结构：偶氮染料

专门用途：适合用在建筑物外部的铝及铝合金型材染色的染料。

耐光牢度：8 级

染色条件：温度 ：50-60℃

PH 值：5-6（建议采用本公司 BS 酸碱值稳定剂）。

本染料建议用以下方式溶解：

1. 先把纯水加热至沸。
2. 用少量纯水把染料调成糊状后加入到热水中，并不断搅拌至完全溶

解。

封闭条件：用水封闭会使染出的颜色变得略淡。

在封闭中，冷染色的流色要比高温染色严重。

- 注 意：
1. 染液应用纯水开缸。
 2. 这染料对硫酸根和自来水敏感，所以已被阳极氧化的铝工件在染色前必须彻底清洗干净并建议染色前最后一道清洗用纯水。
 3. 用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL WT-1

LIQUID

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：s11yh@shunlinch.com

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上， 卖方不能保证本产品或其它数

舜麟生化