



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

货 号：801C

品 名：SL Grey-NLH（铝灰 NLH）

化学结构：均染型偶氮染料（重金属络合物）。

专门用途：不适合用在建筑物外部的铝及铝合金型材的染色。

适合电器或音响器材面板。

耐光牢度：7 级

染色条件：温度：20-25℃

PH 值：5.5-6（建议采用本公司 BS 酸碱值稳定剂）。

PH 值不能低于 5.5。

本染料建议用以下方式溶解：

1. 先把纯水加热至沸。
  2. 用少量纯水把染料调稀后加入到热水中，并不断搅拌至完全溶解。
- 注 意：1. 这染料对加热敏感，受热时色调变为灰中带绿色或灰中带黄色。
2. 这染料对硫酸根和铝离子敏感，所以已被阳极氧化的铝工件在染色前必须彻底清洗干净。
  3. 最高染液浓度保持在 1-2 克/升。
  4. 用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL WT-1

LIQUID

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。