



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：902C

品 名：SL Black-CB（铝黑 CB）

专门用途：适合冷染色。

适合用于含硅量高的铝铸件的染色。

不适合染灰色，不适合用在建筑物外部的铝及铝合金型材的染色。

耐光牢度：7-8 级（深黑色）

染色条件：温度：50-60℃（可常温染色）

PH 值：6.5-7.5

染黑色氧化膜厚度在 12 μm 以上。

因这染料上色迅速，染色时间可适当减少。

本染料建议用以下方式溶解：

1. 先把纯水加热至沸。
2. 用少量纯水把染料调成糊状后加入到热水中，并不断搅拌至完全溶

解。

染液浓度：5-10 克/升，用量取决于氧化膜的厚度。

封闭条件：高温封孔剂封闭。

注 意：用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL WT-1

LIQUID

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。