



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：903C

品 名：SL Black-HBL（铝黑 HBL）

专门用途：铝深黑 HBL 为蓝绿底色的水溶性黑色染料。特点是在常温下的高速吸附能力。

日晒牢度：6 级

染色条件：温度：常温

PH 值：6.0

pH 调校液：不建议

氧化膜厚度：12.5 μm 或以上

染色时间：10-15 分钟

搅拌：无论是气动搅拌或机动搅拌均能提高其着色的平均性及着色能力。

染液浓度：8-10 克/升

封闭条件：高温封孔剂或中温封孔剂。

清 洗：阳极氧化后，工件必须彻底清洗，至于用水方面应尽可能采用纯水或去离子水，这不但可保证工件清洁还可避免水中的杂质污染染槽，从而延长染液的使用寿命。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。