



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

DX-500 高温封闭剂

操作条件：

DX-500:	5-10g/l
PH 值 (25℃) :	5.3-5.8
时间:	1-2 分钟/ μm
温度:	80-95 °C
搅拌:	空气搅拌

注意事项:

1. 封闭处理最好在高温下处理,这样必须高过 90°C 以上, 如果封闭时间过长, 工件会产生粉状。
2. 封闭剂开缸时是 7 克/公升, PH 值在 25°C 是 5.6, 当继续操作时, 这样 PH 值会增加.
3. PH 值在 5.3-5.8 之间,封闭能力不会有很大的影响,如果 PH 值超出这个范围时,封孔能力会减低,这样会产生粉状。