



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

网 址：www.shunlinch.com

电话/传真：0755-25726510

电话/传真：0577-88612510、88612513

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：103C

品 名：SL Gold Yellow-ES（铝金黄 ES）

专门用途：低敏感性通用型染料，经常作金色色泽。不适合用于建筑物外部的铝型材的色。

耐光牢度：6 级

染色条件：温度 ：50-60℃

PH 值 ：5.5-6.0

氧化膜厚度：5-13 μ m

染色时间 ：按需要

搅拌 ：无论是气动搅拌或机动搅拌均能提高其着色的平均性及着色能力。

染液浓度：0.5-3 克/升

封闭条件：高温封闭剂或中温封闭剂。

清 洗：阳极氧化后，工件必须彻底清洗，至于用水方面应尽可能采用纯水或去离子水，这不但可保证工件清洁还可避免水内的杂质污染染槽，从而降低染液在染槽内的寿命。

- 注意事项：
1. 最好将溶解后的染液静至 24-48 小时，让其成分充分反应才使用。
 2. 这染料对硫酸根是敏感的，所以已被阳极氧化的铝工件在染色前必须彻底清洗。
 3. 用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL WT-1

LIQUID

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。