



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

网 址：www.shunlinch.com

电话/传真：0755-25726510

电话/传真：0577-88612510、88612513

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：104C

品 名：SL Gold Orange-RL（铝青金 RL）

化学结构：非金属偶氮染料。

专门用途：低敏感性通用型染料，经常作金色色泽。

不适合用于建筑物外部的铝型材的染色。

耐光牢度：7-8 级

染色条件：温度：50-60°C

PH 值：5-6（建议采用本公司 BS 酸碱值稳定剂）

PH 值小于 4 时，吸附能力大大降低。

本染料建议用以下方式溶解：

1. 先把纯水加热至沸。
2. 用少量纯水把染料调成糊状后加入到热水中，并不断搅拌至完全溶解。

拼 色：本染料可与铝红 GLW 染料拼色，但不适合用于户外型材。

注 意：1. 本染料具有高色值。

2. 未被封闭的染色可用硝酸褪除。

3. 用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL

WT-1 LIQUID

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。