



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

货 号： 404C  
品 名： SL Fiery Red-CBM（铝火红 CBM）

化学结构： 金属偶氮染料的混合物。  
专门用途： 产生鲜艳的红色，适合许多不同的应用，如珠宝饰物、名牌、铝箔标签等。不适用于建筑物外部的铝及铝合金型材的染色。

耐光牢度： 6-7 级

耐热牢度： 中等直至 120°C

染色条件： 阳极氧化膜厚度： 7.5-12.5 微米

浓 度： 2.0-5.0 克/升

PH 值： 4.5-5.5

缓冲剂： 酸碱值稳定剂或染料缓冲液

温 度： 50-60°C

浸染时间： 5-10 分钟

本染料建议以下方法溶解：

- 1、先把纯水加热至沸。
- 2、用少量纯水把染料调成糊状后加入到热水中，并不断搅拌至完全溶解。
- 3、最好能将溶解后的染液静置 24-48 小时，让其成分充分反应后才使用。

封闭条件： 使用高温闭剂

注 意： 1、硫酸根和铝离子的污染对染液产生有害的影响。有效的清洗可避免带入污染，可延长槽浴的寿命。

2、这染料含有三价铬

3、用无机物沉淀剂与有机凝聚剂 ANODAL WT-1 LIQUID 配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产品或其它数据的使用后果。