



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：407C

品 名：SL Pink-4A（铝粉红 4A）

化学结构：非金属偶氮染料。

专门用途：根据染料浓度和氧化膜厚度产生从淡至深粉红色调。用于室内物件和珠宝首饰物。

耐光牢度：5-6 级

耐候牢度：无分级

耐热牢度：良好直至 120℃。

染色条件：阳极氧化膜厚度：2.5-12.5 μ m

浓度：0.5-5.0 克/升

温度：60-70℃

PH 值：5.5-6.0

缓冲剂：Anodal 染料缓冲剂

时间：5-10 分钟

本染料建议用以下方式溶解：

1. 先把纯水加热至沸。
2. 用少量纯水把染料调成糊状后加入到热水中，并不断搅拌至完全溶解。
3. 最好将溶解后的染液静至 24-48 小时，让其成分充分反应才使用。

封闭方法：应用高温封闭剂。

- 注 意：
1. 由于这是非金属染料，可与次氯酸钠反应褪色。
 2. 铝和其他金属盐的污染影响染料溶液的颜色值，有效的清洗和避免带入污染可延长染液的使用寿命。
 3. 用无机物沉淀剂如氯化铁/氢氧化钙等与有机凝聚剂 ANODAL WT-1

LIQUID

配合使用可将废弃的染色液沉淀、脱色，经过滤后达到废水排放标准，不污染环境。



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：s11yh@shunlinch.com

科莱恩公司唯一保证的是其产品符合他出版的化学和物理标准，这里的信息和建议是准确可靠的。然而，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因为使用条件不在卖方控制范围内，卖方不能保证本产品或者其它资料的使用后果。

舜麟化学