



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料技术资料

货 号：701C

品 名：SL MF Green-YEN（铝草绿 YEN）

专门用途：铝草绿 YEN 为水溶性染料。适合用于户内产品上染色。铝草绿 YEN 是一种不含铬金属的染料。

日晒牢度：6-7 级

染色条件：温度 : 60°C

PH 值 : 6.0

缓冲剂 : Anodal 染料缓冲剂

氧化膜厚度：5-12.5 μ m

染色时间 : 按需要

搅拌 : 无论是气动搅拌或机动搅拌均能提高其着色的平均性及着色能力。

染液浓度：1.0-4.0 克/升

封闭条件：高温封孔剂。

清 洗：阳极氧化后，工件必须彻底清洗，至于用水方面应尽可能采用纯水或去离子水，这不但可保证工件清洁还可避免水中的杂质污染染槽，从而延长染液的寿命。

注 意：1. 这染料对 pH 值及染色温度敏感。不同 pH 值或染色温度会产生出颜色的偏离。

2. 虽然这染液对硫酸盐和金属盐类的污染有一定的容忍度，染色前将工件清洗干净，避免污染是必要的。染槽液用煮沸的方法作为杀菌消毒。

上述的物理及化学数据是准确及可靠的。但是，对任何某一特定用途(要求)的适用性，用户应该自己亲自实验证实，因实际的使用条件不是控制在卖方手上，卖方不能保证本产



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：s1lyh@shunlinch.com

品或其它数据的使用后果。

舜麟商贸