总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号　　电话/传真：0755-25726510
销 售 部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室　　电话/传真：0577-88612510、88612513
网　　址：www.shunlinch.com　　邮　　箱：sllyh@shunlinch.com

铝染料防渗色剂

这是用于减少封孔渗色的无甲醛后处理。

产品特性：

外观：微量粘性液体

化学特性：胺缩聚产物

离子特性：阳离子

PH：　5.6　(10 克/升时)

兼容性：不受阳离子型及非离子型产物、硬水、硫酸盐、氯化物、硝酸盐及硝酸等的影响，但与碱金属及阴离子产物不兼容。

储存稳定性：良好。在 12℃时固化，但加热及搅拌可重新成为液体。

溶解性：可用冷水或热水稀释，比例不限。但不得将溶液煮沸。

说明：与所有产品一样，应通过测量和实际使用取得工业应用的经验而定出最佳标准。

使用方法：

防渗色剂应加入到染色后的最后冲洗液中。在室温下浸泡 1-2 分钟后之工件在经过充分水洗后，可获得最佳色牢固性能。加入量为 30-100 克/升。

必须注意的是：防渗色剂只应在封孔前使用。应用于其它水洗过程，则会影响染料的吸收。