



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

## SL200 中温封孔剂

**特点用途：**本产品为绿色粉末，易溶于水，是用于铝氧化后的封孔处理，使用本产品有显著优点，封孔质量高，不褪色，不起粉，槽液稳定性好，耐污能力强，槽液易于维护。

**工艺条件：**建槽浓度：5 克/升

PH 值：5.5-5.8

封孔温度：60-70℃

封孔时间：视氧化膜而定，一般无色膜 2-3min，染色膜 3-8 min

**使用方法：**开槽时可用去离子水，蒸馏水或自来水均可，先用水把固体开溶，再加入到封孔槽里搅拌均匀即可。

**维 护：**封孔前一定要把氧化后的物料清洗干净，一般需经过两次或以上水洗，以避免把酸带进封孔槽影响封孔质量，在使用过程中根据封孔物料的多少，适当适量地补充封孔剂，采用少量多次的办法，使浓度及时补充，从而保持稳定的封孔质量，在适当的的时候需换槽处理。

**封 闭 槽：**须使用非金属材料制造。

**注意事项：**

1. PH 值一般不需调整，但如因受到酸或碱污染，可采用冰醋酸下调 PH 值，如需上调 PH 值，可采用氨水或氢氧化钠。
2. 在封闭前，一次清洗可保证杂质不会残留在工件表面，在封闭后，二次清洗可彻底清除任何残余污垢。
3. 采用过滤机可延长封闭液的使用寿命（过滤网尺寸为 8-15mm）。