



深圳舜麟商贸有限公司

Shenzhen Shun Lin Trading Co., Ltd.

总部地址：深圳市盐田区沙头角官路吓村 16 号

电话/传真：0755-25726510

销售部：温州市瓯海区梧田街道大榕路榕祥 3 号楼 103 室

电话/传真：0577-88612510、88612513

网 址：www.shunlinch.com

邮 箱：sllyh@shunlinch.com

## SL750 无镍高温封闭剂

本产品是一种高效无镍液体封闭剂，有少量泡沫，与水可无限溶解，是透明的浅黄色液体，专用于铝材阳极氧化封闭处理，处理后氧化膜中的空隙通过沉积堵塞改进了氧化膜的耐腐蚀性能。本品专用于高温封闭，推荐也可用于中温封闭。

### 封闭工艺过程：

上道工序；  
水洗（X2）；  
去离子水洗（X1）；  
750 无镍封闭处理；  
温水洗（T=45-55℃，PH=5.5-6.5）

### 操作参数：

配槽浓度：5 克/升  
浸渍时间：约 1 分钟/1um  
槽液温度：82-95℃  
85-95℃封闭，用于室外材料  
82-85℃封闭，用于非室外材料  
PH 值：5.6-6.2（最好 5.6-5.9）  
搅拌过滤：足够的机械搅拌或槽液循环，用 300 目过滤泵过滤。

### 开槽方法：

在槽中加入 75%的纯水，加适量的 SL-5001 化学品并搅拌，使其溶解，然后加入足量的水到工作液位，加热至操作温度。

### 维护控制：

根据氧化膜的厚度以及产品的要求决定封闭时间  
要大道最好的封闭性能，槽液的 PH 值要控制在 5.6-6.2（最好 5.6-5.9）  
用醋酸调 PH，用稀氨水调高 PH

### 注意事项：

操作无特别要求；  
存放在原包装桶里，本品的有效期为一年。